



**BETON  
CANDEO  
S.r.l.**

Sede Legale e Amministrativa: via Prima Strada, 35/C - 35129 Padova (PD) - Tel. 049.76.27.501 - Fax 049.76.27.590  
betoncandeo@gruppocandeo.it - www.gruppocandeo.it

**Unità Produttiva di Costa di Rovigo (RO)**

Sede Operativa: via G. Matteotti, 1418/283 45023 Costa di Rovigo (RO) - Tel. 348.31.48.722



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**N° 28**

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Fresato 0-63**
- Numero di lotto: **Lotto 41\_24/2023**
- Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a:
  - **UNI EN 13242:2008**
  - **D.M. 69 del 28 marzo 2018**
- Nome e indirizzo del fabbricante:

**Beton Candeo Srl**  
**Stabilimento di produzione: Costa di Rovigo (RO)**  
**Via G. Matteotti, 1418/283, 45023 (RO)**
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **SISTEMA 4**
- L'organismo notificato: **NON APPLICABILE**  
Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di una norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**
- Prestazione dichiarata:

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Specifica Tecnica
Dimensione delle particelle [curva nera]	0/56 (d/D), G <sub>A85</sub>	UNI EN 13242:2008 UNI EN 933-1:2012
Contenuto di materiale grossolano derivato dal conglomerato bituminoso	99,2 %	UNI EN 12697-42:2013 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Contenuto di materiale estraneo grossolano derivato dal conglomerato	0,1 %	UNI EN 12697-42:2013 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Contenuto di materiale estraneo grossolano non derivato dal conglomerato	0,7 %	UNI EN 12697-42:2013 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Passante al setaccio 1,4 D [curva bianca]	100,0 %	UNI EN 12697-2:2019 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Passante al setaccio D [curva bianca]	97,3 %	UNI EN 12697-2:2019 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Passante al setaccio 2 mm [curva bianca]	27,4 %	UNI EN 12697-2:2019 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Passante al setaccio 0,063 mm [curva bianca]	0,4 %	UNI EN 12697-2:2019 D.M. 69 del 28 marzo 2018
Sommatoria Policiclici Aromatici (da 25 a 34) [su tal quale]	<0,5	D.M. 69 del 28 marzo 2018
Amianto [su tal quale]	< 100	D.M. 69 del 28 marzo 2018
Solfati solubili in acido	AS <sub>0,8</sub>	UNI EN 13242:2008
Ecocompatibilità	Test Di Cessione – RDP n 232200-001 – Del 19 settembre 2023 – Conforme	D.M. 69 del 28 marzo 2018

*Ulteriori caratteristiche e prestazioni dichiarate sono riportate nella scheda CE allegata*

- La prestazione del prodotto sopra identificato ai punti 1 e 2 è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante identificato sopra.

Padova, 19 settembre 2023

Il Produttore

Dott. Piero Candeo  
*Piero Candeo*